

# PRIMALUX HI-BRITE

## Fiche de spécifications



Primalux Hi-brite est un papier couché haut de gamme dédié à l'impression offset heat set en quadrichromie. Sa blancheur et son opacité très élevées, sa main proche de 1,10 cm<sup>3</sup>/g assurent un excellent rendu d'impression. Il est particulièrement bien adapté aux éditions avec photos. Primalux Hi-brite peut être utilisé en impression bobines et feuilles. Sur demande, ce papier peut être formulé pour une impression cold set.

### Certifié FSC ou PEFC sur demande

## Spécifications

Caractéristique	Unité	Norme										
<b>Code</b>			<b>MSP28WUS</b>	<b>MSP30WUS</b>	<b>MSP32WUS</b>	<b>MSP34WUS</b>	<b>MSP36WUS</b>	<b>MSP39WUS</b>	<b>MSP45WUS</b>	<b>MSP50WUS</b>	<b>MSP60WUS</b>	<b>MSP65WUS</b>
<b>Grammage</b>	g/cm <sup>2</sup>		28	30	32	34	36	39	45	50	60	65
<b>Épaisseur</b>	µm	ISO 534	34	33	37	38	40	43	50	55	66	72
<b>Grammage US</b>	lbs		18.9	20.3	21.6	23.0	24.3	26.3	30.4	33.8	40.5	43.9
<b>Main</b>	cm <sup>3</sup> /g	-	1,20	1,10	1,15	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>PPI</b>	pages/inch	T 411	1 480	1 545	1 440	1 360	1 280	1 220	1 030	960	760	700
<b>Blancheur CIE</b>		ISO 11475	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
<b>Blancheur ISO</b>	%	ISO 2470	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Opacité</b>	%	ISO 2471	81	84,5	85	85,5	87	87	88	90	92	93
<b>Humidité absolue</b>	%	NF Q03-03	5,7									
<b>Papier permanent</b>		ISO 9 706	OUI									
<b>Azurant optique</b>		-	OUI									

## Tolérance papier

Grammage : valeur nominale +/- 1 g/m <sup>2</sup>	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
PPI : +/- 50, Épaisseur : indicatif	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
Blancheur CIE : +/- 4 points	Humidité absolue : +/- 0,5 %

## Tolérance façonnage

Bobine	Format		
Laize : laize client - 0, + 2 mm	Sens (long ou travers)	Dimensions (D en mm)	Tolérances (mm)
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm	Sens long	0 < D ≤ 1250	+ ou -1
		1250 < D ≤ 1600	+ ou -1,25
Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord	Sens travers	0 < D ≤ 1150	+ ou -1,25
		1150 < D	+ ou -1,5
	Équerrage : - si diagonales ≤ 1000 mm, écart entre diagonales ≤ 2 mm - si diagonales > 1000 mm, écart entre diagonales < 3 mm		
	Nombre de feuilles / rame, tolérance : - 0, + 5		

*Minimum de fabrication : Cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.*

*Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur*

*Date de dernière validation : 9/04/2015*

*Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly*