



Primalux silk est un papier couché haut de gamme dédié à l'impression offset heat set en quadrichromie. Sa blancheur et son opacité très élevées, sa main proche de 1,10 cm³/g permettent un excellent rendu d'impression avec un niveau de transvision faible. Sa brillance éclatante en fait une très bonne alternative aux papiers LWC. Ce papier présente une excellente machinabilité sur rotatives.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications					
Caractéristique	Unité	Norme			
Code			PLX35WSP	PLX39WSP	PLX45WSP
Grammage	g/m ²	ISO 536	35 g/m ²	39 g/m ²	45 g/m ²
Épaisseur	µm	ISO 534	34	38	44
Grammage US	lbs	25*45/500	23.6	26.3	30.4
Main	cm ³ /g	-	0,97	0,97	0,97
Blancheur ISO	%	ISO 2 470	83	83	83
Blancheur CIE		ISO 11475	123	123	123
Brillant 75°	%	ISO 2813	24	24	24
Opacité	%	ISO 2 471	83	85	88
Humidité absolue	%	NF Q03-003		5,7	
Papier permanent	-	ISO 9 706		OUI	
Azurant optique	-	-		OUI	

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ²	Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point
Brillant minimum : valeur nominale - 4 points	Blancheur CIE : + / - 6 points
Épaisseur : + / - 3 µm	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
	Humidité absolue : + / - 0,5 %

Tolérance façonnage
Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord
Laize : laize client - 0, + 2 mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : - 3, + 2 cm

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesures réalisées sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : 01/09/2014

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly