



Primapage ist ein holzfreies opakes Dünndruckpapier hoher Qualität, das für den einfarbigen Offsetdruck mit oder ohne Begleitfarbe entwickelt wurde. Die Ausgeglichenheit zwischen seiner natürlichen Weiße, seinem Opazitätsniveau und seinem homogenen Blattbild verleihen ihm einen exzellenten Lesekomfort. Primapage ist in Bogen- wie auch in Rollenware erhältlich. Auf Wunsch kann diese Qualität auch mit Coldset-Oberfläche hergestellt werden.

FSC®- oder PEFC- zertifiziert auf Anfrage

Technische Daten

technische Eigenschaften	Einheit	Norm							
			PPG29NEW	PPG33NEW	PPG36NEW	PPG40NEW	PPG45NEW	PPG50NEW	PPG60NEW
Code									
Flächengewicht	g/m ²	ISO 536	29 g/m ²	33 g/m ²	36 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	60 g/m ²
Flächengewicht US	lbs	25*45/500	19,6	22,3	24,3	27,0	30,4	33,8	40,5
Dicke	µm	ISO 534	33,9	38,6	42	47	52,7	58,5	70,2
Volumen	cm ³ /g	-	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
PPI (indikativ)	Seiten/inch	T 411	1 554	1 320	1 226	1 090	966	880	720
Weiße	%	ISO 2470	86	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Opazität	%	ISO 2471	80	79,5	80	82	84	86	88
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	5,7						
Alterungsbeständigkeit	-	ISO 9706	JA						
optische Aufheller	-	-	KEINE						

Papiertoleranzen

Flächengewicht: Nominalwert + / - 1 g/m ²	Weiße ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
Dicke: + / - 2 µm	Opazität ISO mini: Nominalwert - 1 Punkt
PPI (indikativ)	Absolute Feuchte: +/- 0,5 %

Ausrüstungstoleranzen

Klebestellen: max. 2 Klebestellen pro Rolle, mindestens 60% der Rollen ohne Klebestelle
Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm
Standard Aussendurchmesser (100, 114 oder 120 cm): - 3, + 2 cm

Mindestmenge: abhängig von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Messung der Mutterrollen entsprechend der Normvorschriften

Datum der Validierung: Februar 2017

Verantwortlich für die Richtigkeit: Hervé Brunet-Jailly, Anwendungstechnik Papeteries du Léman